

Modèle : Pavés **CARRES Podotactiles 20 /20 Epaisseur 80 mm**
**EVEIL**

**GUIDAGE**

**GUIDAGE TRAVERSANT**


Caractéristiques	Exigences / Remarques		
Modèle	Béton bicouche, épaisseur du parement > 4 mm		
Dénomination	20 / 20 / 8		
Dimensions nominales et écarts dimensionnels admissibles	196 ± 2 mm 196 ± 2 mm 80 ± 3 mm		
Différence maxi entre les diagonales	Néant		
Dimensions modulaires recommandées en cm*	20/20/8		
Arêtes	Chanfreinées		
Face supérieure	Eveil : A bulle (type B2b)	Guidage : Nervurée (type R2)	Traversant
Recettes	Selon documentation et tarif contractuel (autres coloris sur demande)		
Traitements de surface	Sans traitement		
Résistance à la rupture en traction par fendage	Selon NF EN 1338, alinéa 5.3.3.2		
Résistance aux agressions climatiques	Selon NF EN 1338, alinéa 5.3.2.2 : classe 3, marquage <b>D</b> (absorption d'eau ≤ 6 % et perte de masse après essai de gel/dégel ; < 1,0 kg/m <sup>2</sup> en moyenne ; aucun résultat ≤ 1.5kg/m <sup>2</sup> )		
Résistance à l'abrasion	Selon NF EN 1338, alinéa 5.3.4.2 classe 3, marquage <b>H</b> (≤ 23mm)		
Qualité antidérapante	SRT ≥ 55		

**Remarques particulières :**

La résistance à la traction par fendage est obtenue au terme du 4<sup>ème</sup> jour après production. La résistance à l'abrasion et aux agressions climatiques est obtenue au terme du 4<sup>ème</sup> jour après production.

Des efflorescences peuvent apparaître, elles n'affectent ni la qualité, ni la finalité du produit (EN 1338 - § 5.4.1 - Aspect).

Des variations de l'uniformité de la texture des éléments peuvent survenir, elles sont dues aux inévitables variations des matières premières et n'affectent en rien la qualité ou la fonctionnalité des produits (EN 1338 - § 5.4.2 - Texture). Des variations de l'uniformité de la teinte sont possibles, suite à de légères variations dans les colorants, les composants, dans le processus de séchage et suite au stockage extérieur. Celles-ci n'ont aucune incidence sur la qualité et sur l'utilisation du produit (EN 1338 - § 5.4.3 - Couleur).

Des livraisons anticipées peuvent avoir lieu après vérification des caractéristiques essentielles et information du client.

\* Les dimensions modulaires peuvent légèrement varier en raison des écarts dimensionnels tolérés sur les pavés. Pour éviter les raccords inesthétiques, commencer par poser une rangée de pavés sur la largeur de la surface à couvrir afin de définir les délimitations.

En plus du respect des règles de l'art, il y a lieu d'appliquer les normes en cours de validité, les recommandations et les instructions de pose.