

Modèle : Pavés Antiquita 3 Formats - Epaisseur 70 mm



Caractéristiques	Exigences / Remarques		
Modèle	Béton bicouche, épaisseur du parement > 4 mm		
Dénomination	17,1 / 10,1 / 7	17,1 / 15,75 / 7	17,1 / 20,6 / 7
Dimensions nominales et écarts dimensionnels admissibles	171 ± 2 mm 101 ± 2 mm 70 ± 3 mm	171 ± 2 mm 153,5 ± 2 mm 70 ± 3 mm	171 ± 2 mm 206 ± 2 mm 70 ± 3 mm
Différence maxi entre les diagonales	Néant	Néant	Néant
Dimensions modulaires recommandées en cm*	17,5/10,5/7	17,5/15,75/7	17,5/21/7
Arêtes	Non chanfreinées		
Face supérieure	Plane		
Recettes	Selon documentation et tarif contractuel (autres coloris sur demande)		
Traitements de surface	Sans traitement - Vieilli		
Résistance à la rupture en traction par fendage	Selon NF EN 1338, alinéa 5.3.3.2		
Résistance aux agressions climatiques	Selon NF EN 1338, alinéa 5.3.2.2 : classe 3, marquage D (absorption d'eau ≤ 6 % et perte de masse après essai de gel/dégel < 1,0 kg/m ² en moyenne aucun résultat > 1,5		
Résistance à l'abrasion	Selon NF EN 1338, alinéa 5.3.4.2 classe 3, marquage H (≤ 23mm)		
Qualité antidérapante	SRT ≥ 55		

Remarques particulières :

La résistance à la traction par fendage est obtenue au terme du 28^{ème} jour après production. La résistance à l'abrasion et aux agressions climatiques est obtenue au terme du 28^{ème} jour après production.
Des efflorescences peuvent apparaître, elles n'affectent ni la qualité, ni la finalité du produit (EN 1338 - § 5.4.1 - Aspect).

Des variations de l'uniformité de la texture des éléments peuvent survenir, elles sont dues aux inévitables variations des matières premières et n'affectent en rien la qualité ou la fonctionnalité des produits (EN 1338 - § 5.4.2 - Texture). Des variations de l'uniformité de la teinte sont possibles, suite à de légères variations dans les colorants, les composants, dans le processus de séchage et suite au stockage extérieur. Celles-ci n'ont aucune incidence sur la qualité et sur l'utilisation du produit (EN 1338 - § 5.4.3 - Couleur).

Des livraisons anticipées peuvent avoir lieu après vérification des caractéristiques essentielles et information du client.

* Les dimensions modulaires peuvent légèrement varier en raison des écarts dimensionnels tolérés sur les pavés. Pour éviter les raccords inesthétiques, commencer par poser une rangée de pavés sur la largeur de la surface à couvrir afin de définir les délimitations.
En plus du respect des règles de l'art, il y a lieu d'appliquer les normes en cours de validité, les recommandations et les instructions de pose.